



FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

Sn50-Pb50 (ESPECIAL TIN)

ESPECIAL TIN - Sn50Pb50. Aleación para soldadura blanda acorde a la norma EN-ISO, aleación 111

FICHA TÉCNICA - ESPECIAL TIN

Punto de fusión (°C)	183-212
Densidad a 20°C (gcm⁻³)	8.87
Tensión de rotura (MPa)	41
Elongación (%)	35
Dureza (HB)	14

INFORMACIÓN GENERAL

ESPECIAL TIN es una aleación de alta pureza compuesta por un 50% de estaño y un 50% de plomo. Esta aleación cumple con los estándares de la ISO 9453:2015, aleación 111. Está fabricada mediante un proceso especial que controla que durante la manufactura no se incluyan óxidos y otras impurezas metálicas y no metálicas.

Una aplicación común de esta aleación la de realizar conexiones permanentes y reversible entre tuberías de cobre y sistemas de plomería. Como mayor sea la concentración de estaño, mayor es la resistencia a la cizalla y a la tensión. Además, esta aleación puede ser utilizada para la unión de componentes eléctricos, soldadura de PCBs, soldadura de placas y tuberías de cobre, y otras soldaduras de uso general.

VALOR AÑADIDO DEL PRODUCTO

- Bajo punto de fusión; 183°C (solidus) y 238°C (liquidus).
- Muy buenas propiedades humectantes y de fluidez.
- Buena conductividad eléctrica.

COMPATIBILIDAD Y LIMPIEZA

La aleación ESPECIAL TIN es compatible con una gran variedad de fluxes que también ofrecemos en nuestro catálogo. Para más información no dude en preguntarnos por la ficha técnica correspondiente.

Fecha de revisión: 18/03/2022



FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

Sn50-Pb50 (ESPECIAL TIN)

COMPOSICIÓN DE LA ALEACIÓN (Sn50Pb50)

COMPOSICIÓN	
Estaño (Sn)	49,5-50,5
Plomo (Pb)	Rem.
MÁXIMOS NIVELES DE IMPUREZA ACORDE LA NORMA ISO 9453:2015	
Antimonio (Sb)	0,20
Bismuto (Bi)	0,10
Oro (Au)	0,05
Cobre (Cu)	0,08
Indio (In)	0,10
Plata (Ag)	0,10
Aluminio (Al)	0,001
Arsénico (As)	0,03
Cadmio (Cd)	0,002
Hierro (Fe)	0,02
Níquel (Ni)	0,01
Zinc (Zn)	0,001

ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN

Para evitar daños indeseables, por favor siga estos consejos:

- No prender fuego cerca del área de almacenamiento.
- Almacenar en un ambiente seco, fresco y no corrosivo.
- Hacer uso del equipo de protección personal adecuado mientras se maneja y procesa el producto.
- Consulte la hoja de datos de seguridad del material para obtener información específica sobre emergencias.

VIDA ÚTIL

Siguiendo los consejos mencionados anteriormente, la durabilidad de esta aleación cuando es sólida (sin fundente), es indefinida a temperatura ambiente. Consulte la ficha de datos de seguridad para precauciones y procedimientos adicionales.

Fecha de revisión: 18/03/2022



FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

Sn50-Pb50 (ESPECIAL TIN)

FORMATOS DISPONIBLES

Diámetro: 2 mm

Carretes de plástico de:

- 100 g.: 30 unidades/caja
- 250 g.: 40 unidades/caja

Nuestra recomendación se basa en amplios estudios técnicos y una gran experiencia práctica. Sin embargo, debido a la gran variedad de materiales y condiciones de trabajo bajo las que se utilizan nuestros productos, no asumimos ninguna responsabilidad sobre el resultado obtenido o los daños causados por un mal uso.

Fecha de revisión: 18/03/2022